

	FICHE MATIÈRE PREMIERE	P315	Mise à jour
	Moussable		13/10/2020

En raison de l'évolution des réglementations, certaines caractéristiques de nos matières peuvent évoluer.
Nous vous invitons à télécharger ou demander cette fiche régulièrement.

CARACTÉRISTIQUES		
CARACTÉRISTIQUES	VALEURS	NORMES
DURETÉ 5 SECONDES	20 shA	ISO 868
DENSITÉ	0.89	ISO 868
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	2.0 MPa	ISO 37
ALLONGEMENT AVANT RUPTURE	600 %	ISO 37
D.R.C. 24H / 23°C	11 %	ISO 815-B
D.R.C. 24H / 70°C	29 %	ISO 815-B
TEMPÉRATURE D'EMPLOI	-50.0°C / 75.0°C	
COULEUR	Neutre translucide colorable	

Le Prodene P315 est un caoutchouc élastomère thermoplastique de type SEBS.
Cette qualité possède une bonne tenue aux agents atmosphériques et UV, une tenue correcte aux produits chimiques courants (hors solvants organiques/aromatiques et huiles végétales) et une faible tenue aux acides.
Le Prodene P315 est 100% recyclable.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
Reach 1907/2006/CE - RoHS 2011/65/CE

CHIMIE
Notre matière est certifiée sans : Phtalates

BÂTIMENT / CSTB / CSTB
Composé organique volatil (C.O.V.) : le SNFA a réalisé une étude sur les fenêtres aluminium thermolaquées QUALICOAT avec des joints TPE. Le dossier technique du SNFA, en date de janvier 2015, disponible sur demande, démontre que la famille TPE est classée A+.

RÉSISTANCE AU FEU
Non

AUTRES INFORMATIONS

CONTACT ALIMENTAIRE
CE/FDA

LIMITE DE GARANTIE
Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Au surplus, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part. Chaque utilisateur du matériau devra s'assurer, par tous les moyens disponibles (y compris par les essais du produit fini dans son environnement approprié) de l'aptitude du matériau fourni pour son application particulière. Notre société ne pourra être tenue pour responsable de tout problème dû à une utilisation incorrecte ou inappropriée de ses matériaux

PRODEX - Parc industriel de Chartres - 32 avenue Louis Pasteur - 28630 GELLAINVILLE - Tel : +33 2 37 25 77 83 - Fax : +33 2 37 25 99 84 - Email : prodex@prodex-elastomeres.com
<https://www.prodex-elastomeres.com>